



# ВОЛМА-Шуба

ВОЛМА-ШУБА — ДЕКОРАТИВНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА (2,5 ММ)

ГОСТ 54358-2011

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ	2,5 ММ
РАСХОД СМЕСИ	4,0-5,0 КГ НА 1 КВ.М
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ	0,18-0,2 Л/КГ
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ	НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 6,5 МПА
АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 0,5 МПА
ЦИКЛЫ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА	F 75
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	ОТ +5°С ДО +30°С
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -50°С ДО +70°С

ФАСОВКА: 25 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 48

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка "ВОЛМА-Шуба" предназначена для нанесения тонкослойного декоративного покрытия "шуба" (зернистая) внутри и снаружи зданий, в том числе в фасадных теплоизоляционных системах. Полученное покрытие может быть окрашено акриловыми, силикатными и силиконовыми красками.

## РАБОЧИЕ ОСНОВАНИЯ

Используется при оштукатуривании фасадов зданий и в помещениях с повышенной влажностью по поверхности стен из бетона, цементных штукатурок, а также в системах скрепленной теплоизоляции зданий по армирующему слою раствора штукатурно-клеевой смеси "ВОЛМА-Термофасад". Внутри помещений — по гипсовой штукатурке, гипсокартонным листам (ГКЛ), пазогребневым плитам (ПГП)

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3,04,01-87, быть сухим и прочным, поверхность предварительно должна быть очищена от разного рода загрязнений снижающих адгезию штукатурного раствора к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.), поверхность не должна быть покрыта льдом, снегом или инеем. Бетон должен иметь "возраст" - не менее 3-х месяцев, цементные и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 суток, гипсовые штукатурки - не менее 7 суток. Подготовленное основание прогрунтовать грунтовкой "ВОЛМА-Контакт".

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость чистую воду из расчета на один мешок 25 кг - 4,5-5,0 л. Замешать раствор профессиональным строительным миксером, со средней скоростью (600-800 об./мин.) для достижения однородной пластичной массы без комков. При необходимости добавить воды, либо сухой смеси. Затем выдержать паузу 3-5 минут для "созревания" растворной смеси, после чего перемешать повторно. ВНИМАНИЕ: Не допускается передозировка воды, так как излишек воды приводит к потере заданной механической прочности штукатурной смеси.

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Штукатурную смесь равномерно нанести при помощи стальной гладилки на толщину зерна. Фактуру "шуба" создают при помощи

полиполистирольной или металлической гладилки сразу же после нанесения смеси.

### **СОЗДАНИЕ ФАКТУРЫ**

Данный вид фактуры создают мелкими, круговыми, скользящими движениями пластиковой или металлической гладилкой в одном направлении, как правило, против часовой стрелки. Если необходимо прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, наносят смесь с заходом на ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Мешки со штукатуркой "ВОЛМА-Шуба" хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.